

PARKINGS GRIS

Exterior-Interior

pintura deportiva

FICHA TÉCNICA

- Efecto Antipolvo
- Especial Cemento y Hormigón
- Permeable
- Acabado Satinado
- Lavable
- Contiene Conservante Antimoho
- Estabilidad del color

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica satinada para proteger y decorar suelos con **tráfico ligero de vehículos**. Efecto antipolvo. Sirve para suelos de cemento y hormigón, en parkings, garajes, almacenes, talleres, etc.

USOS RECOMENDADOS

Para pintar y decorar superficies de cemento y hormigón.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Naturaleza:	Acrílica
Color:	Gris
Aspecto:	Satinado
Disolución y limpieza:	Agua
A brocha o rodillo:	5-8% de agua
A pistola:	8-10% de agua
Densidad:	1,41 +/- 0,02
Resistencia frote húmedo:	Clase 1 UNE-EN ISO 11998:2017
Rendimiento:	8-10 m ² /l.
pH:	7-9
Secado al tacto:	30-60 min a 20°C
Repintado:	4-6 horas a 20°C
Toxicidad:	Ver Ficha de Seguridad. No contiene pictogramas de peligro.

Valor límite de la UE para el producto (Cat A/I): 140 g/l.

Contenido máx. en C.O.V.: 1,58 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

Antes de cubrir cualquier superficie de cemento u hormigón ha de tener en cuentas las siguientes recomendaciones:

- Un hormigón que no esté totalmente curado, resulta sumamente alcalino, lo que puede saponificar recubrimientos alquídicos y tener una mala adherencia.
- Si el hormigón no está totalmente curado habrá que esperar a que lo esté antes de pintar.
- El cemento Portland común seca en 28 días a 20°C/68°F.
- Si la superficie aplicada presenta grietas o pequeñas fisuras, rellenarlas con la masilla recomendada para dicha superficie.

Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- El producto se diluirá solamente con agua.
- Cuando lo apliquemos a brocha o rodillo se debe diluir entre un 5-8% de agua.
- Si se aplica a pistola se puede diluir entre un 8-10% de agua.

INSTRUCCIONES



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

PARKINGS GRIS

Exterior-Interior

FICHA TÉCNICA

pintura deportiva

PROCESOS DE APLICACIÓN

Método de aplicación

INSTRUCCIONES

Comprobar que las superficies estén totalmente fraguadas y secas.
Diluir el producto con un 5-8% de agua y aplicar de 2 a 3 manos de pintura dejando secar entre capas.
** No utilizar sobre superficies cerámicas.*

Secado y puesta en Servicio

Lavabilidad: Las superficies se podrán lavar con agua y detergente neutro tras un mínimo de 7 días desde su aplicación.

Tráfico rodado / Aparcamiento de vehículos: El curado final de la resina para el paso y estacionamiento de vehículos requiere de 7 a 14 días en condiciones climáticas óptimas (20°C y 60% H.R.)

Nota sobre condiciones adversas: En condiciones de baja temperatura, alta humedad ambiental o cuando la pintura se haya aplicado a brocha, dejando capas de mayor grosor, este periodo de curado se verá prolongado.

No introducir el vehículo ni girar la dirección en vacío hasta que la película haya alcanzado su endurecimiento total para evitar el marcado o ablandamiento por plastificantes del neumático.

Limpieza de Herramientas

Los rodillos y brochas se lavarán con agua, o agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Los equipos de aplicación se lavarán con agua abundante inmediatamente después de su aplicación.

Si se ha secado la pintura dentro del equipo podemos utilizar aguarrás o disolvente para ablandar la pintura y después procederemos a limpiar con abundante agua para que no queden restos de disolventes y pueda contaminar el equipo para otra aplicación.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No utilizar sobre superficies que tengan humedad o estén mojadas.

No se debe pintar sobre la pintura plástica con pinturas sintéticas, solventes o clorocauchos.

No se debe pintar sobre superficies poco porosas como aluminio, latón, pvc, plástico, cristal, azulejos, etc.

No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5°C, ni superiores a 30°C.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado.

Para más información, consulta Ficha de Seguridad (www.amarto.com)

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos en el medio. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 14 L. - 4 L.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.