

FICHA TÉCNICA

CLOROCAUCHO AZUL

Exterior-Interior

pintura deportiva

- Impermeable
- Resistente a la alcalinidad
- Lavable
- Resistente al agua estanca
- Resiste a los agentes químicos en el tratamiento del agua
- Previene la formación de algas y moho
- Alta dureza y durabilidad

DESCRIPCIÓN

Especial para pintar piscinas, suelos y pistas deportivas de cemento y hormigón. No llenar la piscina hasta que el producto esté seco. Sirve para renovar suelos viejos o desgastados. Se puede lavar incluso con agua caliente.

USOS RECOMENDADOS

- Piscinas.
- Pistas deportivas.
- Señalización.
- Suelos transitables.

*No aplicar sobre superficies pintadas con pinturas al agua.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Naturaleza:	Clorocaucho
Color:	Azul
Tintado:	
Aspecto:	Viscoso
Acabado:	Semibrillo
Disolución y limpieza:	Disolvente
A brocha o rodillo:	5-10% Disolvente
A pistola:	10-15% Disolvente
Densidad:	1,39 +/- 0,02 Kg./l.
Viscosidad:	65 seg. CF4 a 20°C
Rendimiento:	6-8 m ² /l.
pH:	N.A.
Secado al tacto:	2 horas a 20°C
Repintado:	2 horas a 20°C
Toxicidad:	Ver Ficha de Seguridad

Valor límite de la UE para el producto (Cat A/i): 500 g/l.
Contenido máx. en C.O.V.: 402,86 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES

Preparación de la superficie

- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el polvo, grasa, ceras, salitre o alcalinidad.
- Elimine las pinturas viejas o en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula y después haga un lavado con agua y jabón.
- Si la superficie presenta grietas o pequeñas fisuras, rellénelas con la masilla recomendada para dicha superficie.

Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- El producto se diluirá solamente con disolvente.
- Cuando lo apliquemos a brocha o rodillo se debe diluir entre un 5-10% de disolvente.
- Si se aplica a pistola se puede diluir entre un 10-15% de disolvente.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

CLOROCAUCHO AZUL

Exterior-Interior

pintura deportiva

FICHA TÉCNICA

PROCESOS DE APLICACIÓN**Método de aplicación****INSTRUCCIONES**

La primera mano debe aplicarse diluida al 10-15% de disolvente con objeto de que la pintura penetre profundamente en el soporte. A las 24 horas, aplicar una segunda mano diluida entre un 5-10% de disolvente.

MUY IMPORTANTE - No aplicar sobre piscinas pintadas anteriormente con pinturas plásticas al agua. No llenar la piscina hasta que el producto esté totalmente seco (3-4 días aproximadamente).

- **Sobre soportes nuevos** no deben pintarse antes de los 28 días, al objeto de que el hormigón esté totalmente fraguado.
- **Sobre superficies en mal estado**, se deberá de sanear las zonas afectadas eliminando y sellando el material que no esté bien adherido a la superficie, limpiando el polvo o suciedad que no pudiera contener.

No llenar la piscina hasta pasados 3-4 días desde la pintura. Hay que tener en cuenta que al pintar a brocha se deja más capa que la aplicación a rodillo, por lo que las zonas pintadas a rodillo tendremos que dar más manos de pintura para igualar el color aplicado y la cubrición de la misma.

Limpieza de Herramientas

Los rodillos y brochas se lavarán con disolvente universal o de limpieza después de usarlos. Los equipos de aplicación se lavarán con disolvente inmediatamente después de su aplicación.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No aplicar sobre piscinas de fibra de vidrio sin imprimir previamente con una imprimación epoxi.

No utilizar sobre superficies que tengan humedad o estén mojadas.

No se debe pintar sobre superficies poco porosas como aluminio, latón, pvc, plástico, cristal, azulejos, etc.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Apto para uso doméstico y profesional.

Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado.

Para más información, consulta Ficha de Seguridad (www.amarto.com)

**ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE**

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 15 L. - 4 L.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.