

FICHA TÉCNICA

ESMALTE AMAREL SATINADO

Exterior-Interior

esmalte sintético

- Antioxidante
- Anticorrosivo
- Lavable
- Impermeable
- No amarillea
- Buena brochabilidad
- Alta cubrición

DESCRIPCIÓN

Esmalte Sintético Satinado de acabado liso para decoración. Excelente fijación del color. Apropiado para proteger todo tipo de superficies metálicas, de madera, yeso, etc. (puertas, muebles, vehículos, maquinaria).

USOS RECOMENDADOS

Sirve para decorar y proteger:

- Puertas
- Ventanas
- Muebles
- Paredes
- Vehículos
- Maquinaria
- Superficies metálicas
- Hierro
- Acero
- Yeso
- Cemento

* Superficies poco porosas: imprimir previamente

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Naturaleza:	Sintética
Color:	Blanco - Negro
Tintado:	Colorante Universal máx. 5% sobre pintura
Aspecto:	Satinado
Disolución y limpieza:	Disolvente
Brocha o rodillo:	5-10% Disolvente
Pistola:	10-15% Disolvente
Densidad:	1,64 +/- 0,02
Viscosidad:	42 seg. CFC a 20°C
Rendimiento:	14-16 m ² /l.
Pigmento:	N.A.
pH:	N.A.
Secado al tacto:	3 horas a 20°C
Repintado:	8 horas a 20°C
Toxicidad:	Ver Ficha de Seguridad

Valor límite de la UE para el producto (Cat A/D): 300 g/l.
Contenido máx. en C.O.V.: 253,43 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el óxido, polvo, grasa, ceras, salitre, alcalinidad, etc.
- Elimine las pinturas viejas o en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula.
- Si la superficie presenta grietas o pequeñas pisuras, rellenarlas con la masilla recomendada para dicha superficie.

Mezclado del producto

- Mezclce bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
 - El producto se diluirá solamente con disolvente universal o aguarrás.
 - Cuando lo apliquemos a brocha o rodillo se debe diluir entre un 5-10% de disolvente.
 - Si se aplica a pistola se puede diluir entre un 10-15% de disolvente*.
- * El disolvente se puede ir añadiendo poco a poco durante su aplicación, cuando veamos que al pintar la brocha se agarra a la superficie añadiremos un poco de disolvente para mejorar la aplicación y deslizamiento de la brocha o rodillo.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.

ESMALTE AMAREL SATINADO

FICHA TÉCNICA

esmalte sintético

Exterior-Interior

PROCESOS DE APLICACIÓN

Método de aplicación

INSTRUCCIONES

Imprimir la superficie con la imprimación adecuada. Una vez seca, aplicar una segunda mano diluida en la proporción indicada y una vez seco aplicaremos una segunda mano para dejar terminado el trabajo.

- **Sobre madera, escayola, yesos:** lijar e imprimir con Selladora Sintética.
- **Sobre superficies de hierro o acero nuevos,** aplicaremos el Minio Blanco o una Imprimación Sintética para protegerlos del óxido.
- **Sobre superficies de aluminio, cobre, pvc,** o cualquier superficie que no tenga poro, es imprescindible aplicar una mano de pintura de anclaje Shop Primer.
- **Sobre superficies en mal estado,** se deberá de sanear las zonas afectadas, eliminando y sellando el material que no esté bien adherido a la superficie, limpiando el polvo o suciedad que pudiera contener.
- **Sobre superficies ya pintadas u oxidadas,** rascar y limpiar la superficie de restos de pinturas antiguas y eliminar el óxido si lo tuviera, a continuación aplicar una imprimación anticorrosiva.

Se puede tintar con colorante Universal, no pasar de un 5% de colorante para que el producto no pierda propiedades. Las superficies se podrán lavar después de pasados 7 días. Hay que tener en cuenta que al pintar a brocha se deja más capa que la aplicación a rodillo, por lo que las zonas pintadas a rodillo tendremos que dar más manos de pintura para igualar el color aplicado y la cobertura de la misma.

Limpieza de Herramientas

Los rodillos y brochas se lavarán con disolvente universal de limpieza después de usarlos. Los equipos de aplicación se lavarán con disolvente inmediatamente después de su aplicación.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No utilizar sobre superficies que tengan humedad o estén mojadas.
No se debe pintar sobre pinturas plásticas con pinturas sintéticas o solventes.
No se debe pintar sobre superficies poco porosas como aluminio, latón, pvc, plástico, cristal, azulejos, etc., sin imprimir previamente.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Apto para uso doméstico y profesional.
Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado.
Para más información, consulta Ficha de Seguridad (www.amarto.com)



ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones locales.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 4 L. - 750 ml. - 375 ml.



PINTURAS DE DISEÑO
AMARTO

La información que en esta ficha técnica se facilita, es el resultado de nuestro proceso de investigación en laboratorio. Es responsabilidad del cliente realizar una pequeña prueba del producto en una zona del espacio antes de proceder a su aplicación final, por si posteriormente pudiera aparecer cualquier problema. Sin embargo, dado que los productos pueden ser aplicados fuera de nuestras condiciones de aplicación, AMARTO, S.L., no garantiza más que el buen resultado del producto siempre y cuando su uso y aplicación se adapten a las condiciones ofrecidas.